

Películas Extensibles Industriales



 /TheDarnelGroup   DarnelGroup

www.darnelgroup.com

Contacto Uruguay: +598 2288 4512


eco-efficient®
AMIGABLE CON EL PLANETA Y EL BOLSILLO





Películas Extensibles Industriales

DARNEL PACKAGING SA – URUGUAY
FICHA TÉCNICA
PARA USO DE EMBALAJE DE ALIMENTOS



La Película Extensible Darnel Wrap Industrial es ideal para empacar bandejas en supermercados, procesadores y empacadores de carnes y verduras, entre otros. Estas películas prolongan la vida de los productos como, la carne bobina, ovina y de cerdo, el pollo, el pescado, los mariscos, las frutas, los vegetales, productos de panadería, galletería, etc. Permitiendo que los alimentos reciban el oxígeno necesario y protegiéndolos de las bacterias.

Contamos con opciones de películas para empaque manual y/o automático. Son bobinas que van desde los 9 a 14 micras de espesor, tienen un ancho de 300mm a 450mm y un largo que puede variar desde los 700 metros a 1400 metros aproximadamente.

Estas películas cuentan con una gran memoria para asegurar que los empaques se mantengan presentables en el mostrador aún cuando los clientes los hayan manipulado varias veces. La extensa línea de Películas Extensibles Darnel Wrap le permite encontrar el producto ideal para sus necesidades de empaque.

Todas nuestras películas industriales cuentan con formulación *Antifog*.

Tipo de film nomenclatura Anterior
Producto Darnel

ZB38
SA135

Características	Unidad	Método	Valor	Tolerancia
Color			champagne	
Espesor	micron		9	+0.36 -0.36
Largo estándar	metros	Darnel Peso Promedio	700 - 2000	+50 -50
Ancho rango	mm		250 - 535	+ -3
Diámetro interior tubo de cartón	mm		77	+/- 0.2

Propiedades físicas

Dirección máquina				
Resistencia	N/cm	ASTM D882	2.25	
Elongación	%	ASTM D882	150	
Dirección Transversal				
Resistencia	N/cm	ASTM D882	2.34	
Elongación	%	ASTM D882	190	

Permeabilidad

Transmisión de oxígeno	cm ³ /m ² /24h	L.N.E.	17000	
Transmisión de anhídrido carbónico:	cm ³ /m ² /24h	23° C; 0% RH	100000	
Transmisión de vapor de agua	g/m ² /24h	ISO 2528; 25° C; 75% RH	170	

Normativa

FDA	Nuestros films se fabrican cumpliendo con la normativa FDA, Mercosur o CE según el país destino
Mercosur	
CE	

Vigencia	12 meses para uso dentro de embalaje
----------	--------------------------------------

Los datos aquí suministrados son para ser usados únicamente como referencia. Podrán ser modificados por Ajoever S.A sin previo aviso.